


Rohová fréza F9628

UNIVERZÁLNÍ / ČTYŘBŘITÁ / ODLEHČENÁ / PRODLOUŽENÁ



- šroubovice 38°/ 40°
- nerovnoměrná zubová rozteč
- rohové sražení 45°
- délka břitu 2xD
- hloubka frézování 4xD
- 2 břity do středu - možnost zavrtání v ose
- volitelná ploška Weldon
- povlak PVD



Válcové provedení



Objednací číslo	Rozměry (mm)							Skladová dostupnost
	D1	D2	D3	L1	L2	L3	Z	
F9628.3.V6/2,8.62.7/13.Z4	3	6	2,8	62	7	13	4	●
F9628.4.V6/3,8.62.9/17.Z4	4	6	3,8	62	9	17	4	●
F9628.5.V6/4,8.62.11/21.Z4	5	6	4,8	62	11	21	4	●
F9628.6.V6/5,7.62.13/25.Z4	6	6	5,7	62	13	25	4	●
F9628.8.V8/7,7.70.17/33.Z4	8	8	7,7	70	17	33	4	●
F9628.10.V10/9,6.80.21/41.Z4	10	10	9,6	80	21	41	4	●
F9628.12.V12/11,6.90.25/49.Z4	12	12	11,6	90	25	49	4	●
F9628.14.V14/13,5.100.29/57.Z4	14	14	13,5	100	29	57	4	●
F9628.16.V16/15,5.110.33/65.Z4	16	16	15,5	110	33	65	4	●
F9628.18.V18/17,2.110.37/73.Z4	18	18	17,2	110	37	73	4	●
F9628.20.V20/19.126.41/81.Z4	20	20	19	126	41	81	4	●

● = skladem v TGS

Provedení Weldon

Objednací číslo	Rozměry (mm)							Skladová dostupnost
	D1	D2	D3	L1	L2	L3	Z	
F9628.3.W6/2,8.62.7/13.Z4	3	6	2,8	62	7	13	4	●
F9628.4.W6/3,8.62.9/17.Z4	4	6	3,8	62	9	17	4	●
F9628.5.W6/4,8.62.11/21.Z4	5	6	4,8	62	11	21	4	●
F9628.6.W6/5,7.62.13/25.Z4	6	6	5,7	62	13	25	4	●
F9628.8.W8/7,7.70.17/33.Z4	8	8	7,7	70	17	33	4	●
F9628.10.W10/9,6.80.21/41.Z4	10	10	9,6	90	21	41	4	●
F9628.12.W12/11,6.100.25/49.Z4	12	12	11,6	100	25	49	4	●
F9628.14.W14/13,5.110.29/57.Z4	14	14	13,5	110	29	57	4	●
F9628.16.W16/15,5.120.33/65.Z4	16	16	15,5	120	33	65	4	●
F9628.18.W18/17,2.125.37/73.Z4	18	18	17,2	125	37	73	4	●
F9628.20.W20/19.135.41/81.Z4	20	20	19	135	41	81	4	●

● = skladem v TGS

Rohová fréza F9628

UNIVERZÁLNÍ / ČTYŘBŘITÁ / ODLEHČENÁ / PRODLOUŽENÁ



Doporučené řezné podmínky

ISO	Pevnost (N/mm²) Zástupce mat.	Ap (mm)	Ae (mm)	Vc (m/min.)	Posuv fz (mm/zub)										
					podle průměru frézy										
					3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
P	< 800 N/mm²	Dx2	Dx0,1	153	0,037	0,056	0,087	0,104	0,168	0,187	0,206	0,224	0,243	0,281	0,281
		Dx1,5	Dx0,25	102	0,028	0,042	0,065	0,078	0,013	0,140	0,145	0,168	0,182	0,210	0,210
		Dx1	Dx1	92	0,019	0,028	0,043	0,052	0,084	0,094	0,103	0,112	0,122	0,140	0,140
	< 1300 N/mm²	Dx2	Dx0,1	138	0,037	0,084	0,128	0,156	0,252	0,281	0,309	0,337	0,365	0,421	0,428
		Dx1,5	Dx0,25	92	0,028	0,063	0,096	0,117	0,189	0,210	0,231	0,252	0,273	0,316	0,321
		Dx1	Dx1	82	0,019	0,042	0,064	0,078	0,013	0,140	0,154	0,168	0,182	0,210	0,214
M	Nerezové oceli	Dx2	Dx0,1	102	0,024	0,027	0,031	0,034	0,046	0,051	0,060	0,068	0,071	0,085	0,090
		Dx1,5	Dx0,25	51	0,018	0,020	0,023	0,026	0,034	0,038	0,045	0,051	0,054	0,064	0,068
		Dx1	Dx1	47	0,012	0,014	0,015	0,017	0,023	0,026	0,030	0,034	0,036	0,043	0,045
K	Šedá litina < 1000 N/mm²	Dx2	Dx0,1	119	0,034	0,051	0,077	0,094	0,153	0,170	0,187	0,204	0,221	0,255	0,272
		Dx1,5	Dx0,25	68	0,026	0,038	0,057	0,070	0,115	0,128	0,140	0,153	0,660	0,191	0,204
		Dx1	Dx1	60	0,017	0,026	0,038	0,047	0,077	0,085	0,094	0,102	0,110	0,128	0,136
H	Vysoce legované oceli	Dx2	Dx0,1	92	0,026	0,031	0,034	0,037	0,051	0,056	0,066	0,075	0,078	0,094	0,099
		Dx1,5	Dx0,25	41	0,019	0,023	0,026	0,028	0,038	0,042	0,050	0,056	0,059	0,070	0,074
		Dx1	Dx1	41	0,013	0,015	0,017	0,019	0,026	0,028	0,033	0,037	0,039	0,047	0,049